# BAKIR YALDIZ BOYA

**Ürün Kodu:** 602




## Ürün Tanımı:

Hidrokarbon reçine esaslı, bakır pigment içerikli genel amaçlı kullanılan son kat boyadır.

## Özellikleri:

- Solvent bazlıdır
- Işığı yansıtma özelliğine sahiptir
- Metalik parlaklık
- Kurşun içermez
- Dekoratiftir

## Kullanım Alanları:

Her türlü madeni eşya, LPG tüpleri, egzos boruları, silolar, v.b yapılar.

| Teknik Özellikler: | Standart |
|---|---|
| **Reçine Tipi:** Hidrokarbon | - |
| **Renk:** Alüminyum | - |
| **Parlaklık:** Parlak | TS EN ISO 2813 |
| **Uçucu olmayan madde (%m/m):** %35±2 | TS EN ISO 3251 |
| **Viskozite:** 60 ± 0,02 KU | TS 5809 |
| **Yoğunluk:** 1,90 ± 0,02 g/mL | TS EN ISO 2811 |

## Kuruma Süresi: 25°C'de;

| | |
|---|---|
| **Dokunma Süresi** | **:** 1-2 saat |
| **Katlar Arası Bekleme** | **:** 1 gün |
| **Sert Kuruma Süresi** | **:** 10-12 saat |
| **Kimyasal Mukavemeti** | **:** 48 saat |

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

## Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulama zemininde var ise yağ toz ve eski kabarmış boya kalıntıları veya ağaç budakları iyice temizlenmelidir. Tercihen yüzeylerde yapışmayı arttırmak için hafif zımparalanmalı, yüzeydeki tozlar temizlenmelidir.
- Yüzeyin temiz ve kuru olduğuna emin olunduktan sonra boyama işlemine geçilmelidir.

## Sarfiyat (m²/L):

Yüzeyin yapısına ve cinsine bağlı olarak 1 L boya tek kat 8-10 m² alan kaplar.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışma yapılması önerilir..

## Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

**Önerilen Uygulama Araçları:** Rulo, fırça
**İnceltme Oranı:** Ürün kullanıma hazırdır. İki kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında 1 gün beklenmelidir.
**Uygulama Sıcaklığı:** +5°C-30°C. Uygulama yüzeyinin sıcaklığı 5°C'nin altında olmamalıdır.

- Boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında +35°C'nin üstünde olmamalıdır.
- Düşük sıcaklık ortamında kuruma süresi uzayabilir.

## Ambalaj Tipleri:

0,135 L - 0,3 L - 0,75 L - 2,5 L - 12 L

**TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018**
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.




**ÜÇEL BOYA**
**PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.**
Saray Mah. 1500. Sokak No: 21 Kazan / ANKARA
Tel: 0312 341 80 10 (pbx) | Faks: 0312 384 49 14 | Wp: 0543 564 48 84
tekboya@tekboya.com
www.tekboya.com

# BAKIR YALDIZ BOYA

**Ürün Kodu:** 602




## Depolama:

Kapağı açılmamış ambalajlarda oda sıcaklığında en az 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır. Ambalajlar taşıma sapından tutularak taşımalı ve ambalajlar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

## Zararlılık İşaretleri:



## UYARI KELİMESİ: DİKKAT

## Zararlılık İfadeleri:

**H226:** Alevlenir sıvı ve buhar

## Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

**P102:** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
**P101:** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
**P262:** Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
**P280:** Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

## Müdahale:

**P333 + P313:** Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.
**P501:** İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
**P301+P312:**
**YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

## Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Boyalı yüzeye kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerde çalışın.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

**TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018**
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.




**ÜÇEL BOYA**
**PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.**
Saray Mah. 1500. Sokak No: 21 Kazan / ANKARA
Tel: 0312 341 80 10 (pbx) | Faks: 0312 384 49 14 | Wp: 0543 564 48 84
tekboya@tekboya.com
www.tekboya.com