

Hafif Şap



Ürün Tanımı
Çimento esaslı, yüksek nitelikli granülometrik kum ile üretilen, elle uygulanan ve makina ile de pompalanabilen, yapıya çok fazla ağırlık vermeyen basınç dayanımı yüksek zemin harcıdır.

Kullanım Alanları
— Tüm yapıların orta ve yoğun yaya trafiğine maruz iç zeminlerinde
— Son kat kaplama, seramik, parke laminant, pvc öncesi uygun bir zemin oluşturulmak istenen yerlerde kullanılır.

Avantajları
— Kullanıma hazırdır.
— Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
— Elle ve şap makinesi ile uygulama imkanı verir.

Yüzeyin Hazırlanması
— Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
— Boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları kazınarak çıkarılmalıdır.
— Yüzey süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır.
— Bölgesel bozukluklar Newkim Tamir Harcı ile tamir edilmelidir.

Harcın Hazırlanması
— 25 kg.'lık Newkim Hafif Şap ortalama 5.5-6.5 lt. temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
— Harç, 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve 1-2 dakika tekrar karıştırılır.

Uygulama Detayları
— Elle şap makinası kullanılarak 2-5 cm kalınlığında yüzeye serilir ve mastarlanır.
— Yüzey priz aldığında mekanik perdah ile düzeltme yapılır.
— Uygulamadan 1 gün önce zemin ıslatılmalıdır.
— Eğer zemin su emici bir özelliğe sahip ise ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır.
— Eski beton yüzeylerde yüzey Newkim zemin astarı ile astarlanmaldır.
— Newkim Hafif şap 2 - 5 cm. kalınlıkta uygulanmalıdır.

Uygulama Şartları

— Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
— Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapılmaktan kaçınılmalıdır.
— Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

— Serpme ekipmanları, mastar, mala.

Uyarılar ve Öneriler

— Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
— Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
— Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
— Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır (kür sıvısı kullanılmamışsa).
— Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
— Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz.
— Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır.
— Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

Görünüm	Gri renkli kaba toz
Toz Yoğunluk	1,35 g/ml (±0.1)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile 35°C arası
Tane Boyutu Dağılımı	0 - 3 mm
Eğilme Dayanımı	> 1 N/mm² (28 gün)
Basınç Dayanımı	> 7 N/mm² (28 gün)
Yaya Trafiğine Açılması (20°C'de)	min. 24 saat